

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi z wycinaniem uszkodzonych miejsc grubości 5 cm

Wyszczególnienie robót:

1. Wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów.
2. Oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę.
3. Ogrzanie bitumu i skropienie naprawionego miejsca.
4. Rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub w dwóch warstwach w zależności głębokości uszkodzenia.
5. Zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki.
6. Skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem.

Szacunkowa ilość do wykonania 250,00 m²