KARTA
TECHNICZNO - INFORMACYJNA

NEW MS-60

„MATECH" S.C.
Dział Logistyki: 25-705 Kielce, ul. Fosforytowa 88
Tel./Fax. (041) 347-95-32
e-mail: matechsc@interia.pl

NEW MS-60 to jednoskładnikowa masa klejąco - uszczelniająca na bazie modyfikowanego polimeru silanowego dając nowe rozwiązania w dziedzinie klejenia i uszczelniania. Posiada bardzo dobrą przyczepność do: stali, aluminium, stali kwasoodpornej, szkła, ceramiki gumy, drewna, karoserii samochodowej itp. Spoina jest elastyczna, odporna na promienie UV oraz na warunki atmosferyczne. Nie wchodzi w reakcję z podłożem, nie narusza lakierów ani tworzyw sztucznych. Nie zawiera silikonów, izocyjanianów i jest bezwonny. Nie powoduje rozwoju pleśni i grzybów. Nie starzeje oraz można malować.

ZASTOSOWANIE:

NEW MS-60 posiada bardzo dobre właściwości klejąco - uszczelniajace oraz można stosować w miejscach trudno dostępnych. Dlatego nadaje się do pracy w każdym warsztacie i w wielu gałęziach przemysłu. Nadaje się do klejenia i uszczelniania różnego rodzaju blach, metali, szkła tworzyw sztucznych (za wyjątkiem PE, PP, PTFE i gumy silikonowej). Bardzo dobrze łączy elementy, które są wykorzystywane przy naprawach i produkcji w przemyśle elektronicznym, elektrotechnicznym, meblarskim, samochodowym, budownictwie przemysłowym itp.

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Powierzchnię klejenia, uszczelniania należy dokładnie oczyścić i dobrze odtłuścić, najlepiej za pomocą zmywacza SWIFT CLEANER lub LIGHT CLEANER. Czas wiązania zależy od grubości spoiny i wielkości powierzchni (od 2 do 6 mm/24 h).
Przy zastosowaniu do tworzyw sztuczny typu PMMA, PC najlepiej wykonać próby.

PARAMETRY :

Typ chemiczny:	MS Polimer o polim. obojętnej
Kolor:	czarny, biały
Lepkość:	jednorodna masa
Gęstość:	1,54 g/cm^3
Zawartość rozpuszczalników:	brak
Termin ważności:	9 m-cy w oryginalnym opakowaniu
Kurczenie:	brak
Czas tworzenia naskórka:	10 min
Czas całkowitego wysychania:	2-6 mm/ 24h (przy wilgotności wzgl. 55% i temp. +23°C)
Max grubość spoiny:	25 mm

PARAMETRY PRODUKTU UTWARDZONEGO (po 24h):

Twardość:	60 ShA
Wytrzymałość na rozciąganie:	2,2 MPa
Rozciągliwość:	250%
Zakres temperatur pracy:	-40 +100°C
chwilowo do:	-60 +120°C
Odporność na UV:	bardzo dobra

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA:

Woda, woda morska, słabe kwasy i zasady	bardzo dobra

PRZYCZEPNOŚĆ:

Szkło, ceramika ,mosiądz, brąz, ocynk aluminium, stal nierdzewna i kwasoodporna	bardzo dobra
Powłoki lakieru, tworzywa sztuczne (za wyjątkiem poliolefin)	dobra

OPAKOWANIA:

Kartusze 300 ml

UWAGA:
Karta techniczna zawiera dane podane przez producenta. Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. Firma Matech nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów Matech przez użytkowników, ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.