

SKADEN® B803

O trudnopalności na poziomie CRIB 5, z dodatkiem antybakteryjnym i grzybobójczym.

Opis	<p>SKADEN B803 to skóropodobny materiał powlekany PCW nieprzemakalny i odporny na zadrapania. SKADEN B803 zawiera dodatki bakterio i grzybobójcze, skutecznie ograniczające rozprzestrzeniania się MRSA, E.coli oraz innych groźnych dla zdrowia drobnoustrojów. SKADEN jest odporny na płyny fizjologiczne, alkohol, wodę morską oraz środki dezynfekujące zawierające aktywny chlor.</p> <p>SKADEN B803 spełnia wszelkie wymagania stawiane wyrobom medycznym różnego przeznaczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 lutego 2016 i Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDD)</p>			
Zastosowanie	<p>Ze względu na trudnopalność, SKADEN B803 znajduje zastosowanie przede wszystkim jako tapicerka mebli kontraktowych dedykowanych do miejsc użyteczności publicznej oraz specjalistycznych mebli medycznych (fotele zabiegowe, kozetki itp.), a także może być stosowany na tapicerkę automotive, zwłaszcza tam gdzie wymagany jest podwyższony poziom trudnopalności i odporność na bakterie.</p>			
LP	PARAMETRY	JM	WIELKOŚĆ	METODA
1.	Masa powierzchniowa	g/m^2	≥ 600	PN-EN ISO 2286-2 ** Metoda A
2.	Grubość	mm	$1,1 \pm 0,1$	PN-EN ISO 2286-3 *
3.	Siła zrywająca - Wzdłuż - Wszereż	$\frac{daN}{5cm}$	≥ 30 ≥ 20	PN-EN ISO 1421 * Metoda 1
4.	Odporność powłoki na ścieranie (metoda MARTINDALE'a)	Cykle	$\geq 50\ 000$	PN-EN ISO 5470-2 *
5.	Odporność powłoki na ścieranie (metoda MARTINDALE'a)	Cykle	$\geq 150\ 000$	PN-EN ISO 12947-4 *
6.	Odporność na zapalenie - Wzdłuż - Wszereż	mm/min	0 0	PN ISO 3795*
7.	Odporność na zapalenie - Poziom CRIB 5	-	spełnia	BS 5852 Ignition Source 5 (TFT test certificate)
8.	Odporność na bakterie E.coli i MRSA	-	odporny	MGS Laboratories certificate
9.	Konstrukcja wyrobu	Powłoka	PCW	100%
		Nośnik	Bawełna	100%
10.	Standardowa długość nawoju	40 mb		
	Standardowa szerokość:	145 cm		
11.	<p>Kolor: Gama kolorów zgodna z katalogiem produktu.</p> <p>Istnieje możliwość opracowania koloru według np.: katalog RAL, Pantone itp. przy zachowaniu minimalnej ilości zamówienia.</p> <p>Dopuszcza się występowanie różnic w odcieniach w różnych partiach produkcyjnych.</p>			

* bez aklimatyzacji ** bez aklimatyzacji i suszenia

Skład chemiczny	Nie zawiera : FTALANÓW (DEHP, BBP, DBP, DINP, , DNOP i pozostałych)***
	Nie zawiera związków: AZO, PCP, PAH, PBDEs, PBBs***

*** dopuszczalna zawartość w ilościach śladowych nieprzekraczających dopuszczalnych norm i przepisów dla zalecanego zastosowania

