



Uwaga:
– Krawężnik wibroprasowny po ułożeniu ławy betonowej należy posadzić bezpośrednio na wilgotnym, świeżym i nieściętym betonie
– Co 50 mb należy wykonać dyatację ławy o szerokości 12 mm wypełnioną trwale plastyczną masą zalewową mrozo i wodoodporną.